

Prüfbericht Nr. 1121

Durchführung: Dr. Janascheck Datum: 09.02.1995

Ermittlung der Sperrwirkung des CURING COMPOUND (Betonnachbehandler).*

* Die Prüfung erfolgt in Anlehnung an die Technischen Lieferbedingungen für flüssige Beton-Nachbehandlungsmittel (TL NBM-StB 92).

1. Herstellung der Proben:

PZ 45

Quarzsand 0-3 mm (feuergetr.) Mischungsverh.: 1:3 GT

WZ-Wert: 0,45

Formengröße: 100 x 120 x 30 mm

2. Aufbringen des Nachbehandlers nach 1 Stunde

3. <u>Messung der Sperrwirkung durch Bewertung des Wasserverlustes nach 24 Stunden und 3 Tagen.</u>

Prüfformen unbehandelt (Mittelwert aus 3)		Prüfformen behandelt (CURING COMPOUND)	
Wasserverlust nach 24 Std.:	40,8 g	15,8 g (= 61,3 %)	
Wasserverlust nach 3 Tagen:	45,4 g	16,6 g (=63,4 %)	

Bemerkung: Der Wassergehalt des Nachbehandlers (CURING COMPOUND) wurde

berücksichtigt.



Prüfbericht Nr. 1122

Durchführung: Dr. Janascheck Datum: 09.02.1995

<u>Ermittlung der Sperrwirkung des CURING COMPOUND</u> (Betonnachbehandler).*

* Die Prüfung erfolgt in Anlehnung an die Technischen Lieferbedingungen für flüssige Beton-Nachbehandlungsmittel (TL NBM-StB 92 / Nachbehandlungsmittel M).

1. Herstellung der Proben (entspr. 5.2.1 TL NBM-StB 92)

PZ 45

Kiessand 0/8 mm (lufttrocken) Mischungsverh.: 1:3 GT

w/z-Wert: 0,42

Formengröße: 210 x 160 x 40 mm

2. <u>Aufbringen des Nachbehandlers nach 1 Stunde</u> (entspr. 5.2.2 TL NBM-StB 92 / Nachbehandlungsmittel M)

aufgetragene Menge (MR): 280 g/m²

3. Prüfung der Sperrwirkung durch Bewertung des Wasserverlustes nach 24 Stunden, 3 und

7 Tagen.(entspr. 5.2.2 TL NBM-StB 92)

Wasserabgabe	W _{un} Prüfformen unbehandelt (Mittelwert aus 3 Proben)	W _{bn} Prüfformen behandelt (Mittelwert aus 3 Proben)	Sperrkoeffizient $\mathbf{S}_{\mathbf{M}}$
- nach 24 Stunden	42,8 g	14,9 g	65,2 %
- nach 3 Tagen	49,4 g	15,6 g	68,4 %
- nach 7 Tagen	54,2 g	16,2 g	70,1 %

Bemerkung: Der Wassergehalt des Nachbehandlers (CURING COMPOUND)

wurde berücksichtigt.