

Starcret-Universalspachtel



Gebrauchsfertige Trockenmischung auf Zementbasis, kunststoffvergütet. Für Ausbesserungen, Beschichtungen und zum Glätten, Nivellieren von Beton, Putz und Mörtel. Speziell für Sichtbetonkosmetik für innen und außen. Körnung 0 - 0,3 mm

Hohe Biegezugfestigkeit (siehe Festigkeitstabellen)
Gleichbleibende Qualität und Farbe (Betonhell, ohne Farbpigmente)

Verbrauch

Verbrauch:

15 kg Trockenmörtel ergibt ca. 7,5 Liter Frischmörtel
Schichtdicke 1,5 - 5 mm pro Arbeitsgang

Verarbeitung

Verarbeitung:

Untergrund muß gereinigt und vorgeässt werden
Der Wasserbedarf beträgt ca. 3,3 l je 15 kg-Eimer
Mischen bis sich eine spachtelfähige Konsistenz einstellt
Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten bei 20°C

Technische Daten

Festigkeitstabellen

1 Tage 3 Tage 7 Tage 28 Tage
Druckfestigkeit N/mm² 5,8 21 28
Biegezugfestigkeit N/mm² 1,9 3,7 5,8

Artikelnummer	Bezeichnung	Verpackung Stück/Palette	Gewicht kg/Eimer
19027015	Starcret-Universalspachtel	1-24 Eimer/Palette	15